

Ficha Técnica

RWPIN PINTURA LAKOPUR

DESCRIÇÃO PINTURA POLIURETANO

PRINCIPAL UTILIZAÇÃO	MDF - Madeira	(n.a.)
PROPRIEDADES	Bom poder de cobertura	Secagem rápida (n.a.)

DADOS TÉCNICOS

	± 2s, Viscosidade do produto a 20°C, 1atm DIN4 [s]	DENSIDADE (g/cm ³) ±0,03	± 1%, BRILHO (Ângulo 20°, 20°C a 1 atm)	TEOR SÓLIDOS (m/m) ± 1%	PRAZO VALIDADE	COR / ASPECTO
À TEMPERATURA AMBIENTE	(n.a.)	1,06	(n.a.)	(n.a.)	12 meses - Embalagem Selada não violada	Opaco
CONDIÇÕES APLICAÇÃO	Homogeneizar o conteúdo de cada embalagem antes da sua utilização. Prepare a mistura enquanto agita. Não preparar em ambientes com temperatura inferiores a 15°					
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a revestir deve estar seca,limpa e isenta de gordura e poeiras.					

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

	CATALISADOR	HARTER LAKOPUR 62 NA	DILUENTE	DILUENTE ESPECIAL ACRILICOS
VOLUME		50%		20%
PESO		(n.a.)		(n.a.)

OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

	OUTROS (1)	(n.a.)	OUTROS (2)	(n.a.)
VOLUME		(n.a.)		(n.a.)
PESO		(n.a.)		(n.a.)

POT LIFE 20°C 1atm	3 Horas	VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO RECOMENDADA (copo DIN 4 a 20°C) [s]	18
--------------------	---------	--	----

INFORMAÇÃO TÉCNICA

	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA LIXAR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA EM HÚMIDO / CAMADA g/m2	ESPESSURA RECOMENDADA EM SECO / CAMADA µm
TEMPERATURA AMBIENTE	24 Horas	(n.a.)	30 Minutos	12 Horas	100-140	(n.a.)
SECAGEM UV	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
SECAGEM FORÇADA	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

	Pistola Airmix ou Airless
	Pistola Aerográfica

OBSERVAÇÕES	Em função da cor, a viscosidade, a densidade e teor de sólidos podem variar ligeiramente entre produtos da mesma gama.
-------------	--

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL	Data	06/03/2018
	Revisão nº	1
	Técnico	01

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de atualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, atualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.