

Ficha Técnica

RWFPU1093 - PURBASE TR60

DESCRIÇÃO FUNDO POLIURETANO TRANSPARENTE

PRINCIPAL UTILIZAÇÃO	Madeiras Interiores	(n.a.)
PROPRIEDADES	Excelente transparência	Muito bom enchimento. (n.a.)

DADOS TÉCNICOS

	± 30s Viscosidade do produto a 20°C, 1atm DIN4 [s]	DENSIDADE (g/cm ³) ±0,021	± 40%, BRILHO (Ângulo 60°, 20°C a 1 atm)	TEOR SÓLIDOS (m/m) ± 1%	PRAZO VALIDADE	COR / ASPECTO
À TEMPERATURA AMBIENTE	70	0,99	(n.a.)	42%	12 meses - Embalagem Selada não violada	Transparente
CONDIÇÕES APLICAÇÃO	Preparar o produto a uma temperatura superior a 15°C; agitar e homogeneizar o conteúdo de cada embalagem antes da sua utilização.					
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a revestir deve estar seca,limpa e isenta de gordura e poeiras.					

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

	CATALISADOR	HARTER 360	DILUENTE	DILUENTE POLIURETANO 1 IV
VOLUME		50%		20%
PESO		(n.a.)		(n.a.)

OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

	OUTROS (1)	(n.a.)	OUTROS (2)	(n.a.)
VOLUME		(n.a.)		(n.a.)
PESO		(n.a.)		(n.a.)

POT LIFE 20°C 1atm	2 horas	VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO RECOMENDADA (copo DIN 4 a 20°C) [s]	20
--------------------	---------	--	----

INFORMAÇÃO TÉCNICA

	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA LIXAR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA EM HÚMIDO / CAMADA g/m ²	ESPESSURA RECOMENDADA EM SECO / CAMADA µm
TEMPERATURA AMBIENTE	12 Horas	6 Horas	1 hora	12 Horas	130-150	(n.a.)
SECAGEM UV	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
SECAGEM FORÇADA	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Pistola Airmix ou Airless
Pistola Aerográfica

OBSERVAÇÕES	(n.a.)
-------------	--------

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL	Data	23/03/2018
	Revisão nº	1
	Técnico	01 -

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de atualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, atualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.