

Ficha Técnica

RWVAQ1050 - PINTURA AQUATOP PAP BRANCO MATE

Base Aquosa

| DESCRIÇÃO | PINTURA AQUOSA BRANCA | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| PRINCIPAL UTILIZAÇÃO | Madeiras Interiores | (n.a.) | |
| PROPRIEDADES | Facilidade de aplicação | Mono Componente | Secagem rápida |

DADOS TÉCNICOS

| | ± 20s Viscosidade do produto a 20°C, 1atm DIN8 [s] | DENSIDADE (g/cm ³) ±0,1 | ± 5% ,BRILHO (Ângulo 20°, 20°C a 1 atm) | TEOR SÓLIDOS (m/m) ± 1% | PRAZO VALIDADE | COR / ASPECTO |
|------------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------|---|---------------|
| À TEMPERATURA AMBIENTE | 40 | 1,15 | MATE | 40% | 12 meses - Embalagem Selada não violada | Opaco |

CONDIÇÕES APLICAÇÃO Agitar previamente os produtos até completa homogeneização. Aplicar preferencialmente em condições de pressão e temperatura normais, (PTN= 21°C, 1 atm.)

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

A superfície a revestir deve estar seca,limpa e isenta de gordura e poeiras.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

| | CATALISADOR | Harter W440 | DILUENTE | (n.a.) |
|--------|-------------|-------------|----------|--------|
| VOLUME | (n.a.) | | (n.a.) | |
| PESO | (n.a.) | | (n.a.) | |

OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

| | OUTROS (1) | (n.a.) | OUTROS (2) | (n.a.) |
|--------|------------|--------|------------|--------|
| VOLUME | (n.a.) | | (n.a.) | |
| PESO | (n.a.) | | (n.a.) | |

| POT LIFE 20°C 1atm | (n.a.) | VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO RECOMENDADA (copo DIN 4 a 20°C) [s] | (n.a.) |
|--------------------|--------|--|--------|
|--------------------|--------|--|--------|

INFORMAÇÃO TÉCNICA

| | TEMPO REPINTURA | TEMPO PARA LIXAR | SECAGEM AO TOQUE | TEMPO PARA MANIPULAR | GRAMAGEM RECOMENDADA EM HÚMIDO / CAMADA g/m ² | ESPESSURA RECOMENDADA EM SECO / CAMADA µm |
|----------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|--|---|
| TEMPERATURA AMBIENTE | 4 Horas | 4 Horas | 1 hora | (n.a.) | 80-100 | (n.a.) |
| SECAGEM UV | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) |
| SECAGEM FORÇADA | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) | (n.a.) |

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Trincha

Rolo

OBSERVAÇÕES

(n.a.)

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL

| | |
|------------|------------|
| Data | 04/09/2018 |
| Revisão nº | 1 |
| Técnico | 01 |

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de actualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, actualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.