

Ficha Técnica

RWFPU1067 - PURBASE LV12

DESCRIÇÃO FUNDO POLIURETANO TRANSPARENTE

PRINCIPAL UTILIZAÇÃO Madeiras Interiores (n.a.)

PROPRIEDADES Excelente poder de enchimento Excelente Tixotropia Excelente Lixagem

DADOS TÉCNICOS

	± 8s Viscosidade do produto a 20°C, 1atm DIN6 [s]	DENSIDADE (g/cm ³) ±0,021	± 40%, BRILHO (Ângulo 60°, 20°C a 1 atm)	TEOR SÓLIDOS (m/m) ± 1%	PRAZO VALIDADE	COR / ASPECTO
--	---	---------------------------------------	--	-------------------------	----------------	---------------

À TEMPERATURA AMBIENTE	34	0,99	(n.a.)	40%	12 meses - Embalagem Selada não violada	Transparente
------------------------	----	------	--------	-----	---	--------------

CONDIÇÕES APLICAÇÃO Preparar o produto a uma temperatura superior a 15°C; agitar e homogeneizar o conteúdo de cada embalagem antes da sua utilização.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO A superfície a revestir deve estar seca,limpa e isenta de gordura e poeiras.

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

	CATALISADOR	HARTER 340	DILUENTE	DILUENTE POLIURETANO 1 IV
VOLUME		50%		5%
PESO		(n.a.)		(n.a.)

OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

	OUTROS (1)	(n.a.)	OUTROS (2)	(n.a.)
VOLUME		(n.a.)		(n.a.)
PESO		(n.a.)		(n.a.)

POT LIFE 20°C 1atm	2 horas	VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO RECOMENDADA (copo DIN 4 a 20°C) [s]	20
--------------------	---------	--	----

INFORMAÇÃO TÉCNICA

	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA LIXAR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA EM HÚMIDO / CAMADA g/m2	ESPESSURA RECOMENDADA EM SECO / CAMADA µm
TEMPERATURA AMBIENTE	6 Horas	6 Horas	1 hora	6 Horas	100-140	(n.a.)
SECAGEM UV	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
SECAGEM FORÇADA	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Pistola Airmix ou Airless

Pistola Aerográfica

OBSERVAÇÕES (n.a.)
(n.a.)

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL	Data	06/03/2018
	Revisão nº	1
	Técnico	01 -

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de atualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, atualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.